

構造体強度補正值₂₈ S₉₁の適用期間算出データ

気象庁の観測データ(2015年~2025年)による日平均気温の平年値[10年](観測地点：牧之原)から求めた適用期間を下表に示す。

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
日	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)	平均 気温 (°C)	材齢28日 までの予 想平均気 温 θ (°C)
1	6.0	5.7	5.6	6.8	8.5	10.4	12.6	14.4	16.0	17.9	19.4	21.3	23.8	24.8	25.9	25.6	24.7	23.4	21.5	18.4	15.3	13.2	9.9	7.6
2	5.9	5.7	5.6	7.0	8.6	10.5	12.7	14.5	16.1	18.0	19.5	21.4	24.0	24.9	25.9	25.6	24.6	23.3	21.3	18.2	15.2	13.0	9.7	7.4
3	5.9	5.6	5.6	7.1	8.8	10.6	12.9	14.6	16.3	18.1	19.6	21.6	24.1	24.9	25.9	25.6	24.5	23.2	21.1	18.0	15.1	12.9	9.5	7.3
4	5.9	5.6	5.7	7.2	8.9	10.8	13.0	14.7	16.4	18.2	19.7	21.7	24.2	25.0	25.9	25.5	24.4	23.1	20.9	17.8	15.0	12.7	9.3	7.2
5	5.9	5.6	5.7	7.3	9.1	10.9	13.1	14.8	16.5	18.3	19.8	21.9	24.3	25.0	26.0	25.5	24.4	23.0	20.6	17.6	14.9	12.5	9.1	7.1
6	5.8	5.6	5.7	7.4	9.2	11.0	13.3	15.0	16.7	18.4	19.9	22.0	24.4	25.1	26.0	25.4	24.3	22.9	20.4	17.4	14.8	12.3	8.9	7.0
7	5.8	5.6	5.8	7.6	9.3	11.2	13.4	15.1	16.9	18.5	20.1	22.2	24.4	25.1	26.0	25.4	24.3	22.7	20.2	17.2	14.6	12.1	8.8	6.9
8	5.7	5.6	5.9	7.7	9.4	11.3	13.5	15.2	17.0	18.6	20.2	22.3	24.5	25.2	26.0	25.3	24.2	22.6	19.9	17.0	14.5	11.9	8.6	6.8
9	5.7	5.6	6.0	7.8	9.6	11.4	13.7	15.3	17.2	18.7	20.4	22.5	24.5	25.3	26.0	25.2	24.2	22.4	19.7	16.8	14.4	11.7	8.5	6.7
10	5.7	5.6	6.2	7.9	9.7	11.6	13.8	15.4	17.3	18.8	20.5	22.6	24.5	25.3	25.9	25.2	24.1	22.3	19.5	16.7	14.3	11.5	8.3	6.6
11	5.6	5.6	6.3	8.0	9.8	11.7	13.9	15.5	17.5	18.9	20.6	22.8	24.5	25.4	25.9	25.1	24.0	22.1	19.3	16.5	14.1	11.3	8.1	6.5
12	5.6	5.6	6.5	8.2	9.9	11.8	14.0	15.6	17.6	19.0	20.8	22.9	24.5	25.4	25.9	25.1	24.0	22.0	19.0	16.3	14.0	11.1	7.9	6.4
13	5.6	5.7	6.6	8.3	10.0	12.0	14.2	15.8	17.8	19.1	20.9	23.0	24.5	25.5	25.8	25.0	23.9	21.8	18.8	16.2	13.9	10.9	7.8	6.3
14	5.6	5.7	6.8	8.4	10.2	12.1	14.3	15.9	17.9	19.2	21.0	23.1	24.6	25.5	25.8	24.9	23.8	21.6	18.6	16.0	13.7	10.7	7.6	6.3
15	5.7	5.7	6.9	8.5	10.3	12.2	14.4	16.0	18.0	19.3	21.1	23.3	24.6	25.6	25.8	24.9	23.7	21.5	18.4	15.9	13.6	10.5	7.4	6.2
16	5.7	5.8	7.0	8.7	10.4	12.4	14.5	16.1	18.2	19.4	21.2	23.4	24.7	25.6	25.7	24.8	23.6	21.3	18.2	15.7	13.4	10.3	7.2	6.2
17	5.7	5.8	7.1	8.8	10.5	12.5	14.7	16.2	18.3	19.5	21.4	23.5	24.7	25.6	25.7	24.7	23.4	21.1	18.0	15.5	13.2	10.0	7.1	6.1
18	5.7	5.8	7.1	8.9	10.7	12.6	14.8	16.4	18.4	19.6	21.5	23.6	24.8	25.7	25.6	24.7	23.3	20.9	17.8	15.4	13.0	9.8	7.0	6.1
19	5.7	5.9	7.2	9.0	10.8	12.8	14.9	16.5	18.5	19.7	21.6	23.7	24.9	25.7	25.6	24.6	23.1	20.8	17.6	15.2	12.9	9.6	6.8	6.0
20	5.7	5.9	7.3	9.2	10.9	12.9	15.0	16.6	18.6	19.8	21.8	23.8	25.0	25.7	25.5	24.5	23.0	20.6	17.4	15.1	12.6	9.4	6.8	6.0
21	5.6	6.0	7.3	9.3	11.1	13.0	15.1	16.7	18.7	19.9	21.9	23.9	25.1	25.7	25.5	24.4	22.8	20.4	17.2	14.9	12.4	9.2	6.7	5.9
22	5.6	6.0	7.4	9.4	11.2	13.2	15.2	16.8	18.7	20.0	22.1	24.0	25.2	25.8	25.4	24.4	22.7	20.2	17.0	14.8	12.2	9.0	6.6	5.9
23	5.6	6.1	7.5	9.6	11.3	13.3	15.3	17.0	18.8	20.1	22.3	24.1	25.2	25.8	25.4	24.3	22.6	20.0	16.8	14.7	12.0	8.8	6.5	5.9
24	5.5	6.2	7.7	9.7	11.5	13.4	15.4	17.1	18.9	20.2	22.5	24.2	25.3	25.8	25.3	24.2	22.4	19.8	16.6	14.5	11.7	8.7	6.5	5.9
25	5.5	6.2	7.8	9.8	11.6	13.6	15.4	17.2	18.9	20.3	22.7	24.3	25.4	25.8	25.3	24.1	22.3	19.6	16.4	14.4	11.5	8.5	6.4	5.8
26	5.5	6.3	8.0	10.0	11.7	13.7	15.5	17.3	19.0	20.5	22.9	24.4	25.5	25.8	25.2	24.0	22.2	19.4	16.2	14.2	11.2	8.3	6.3	5.8
27	5.5	6.4	8.1	10.1	11.9	13.8	15.6	17.4	19.0	20.6	23.1	24.5	25.6	25.8	25.1	23.9	22.1	19.2	16.0	14.0	10.9	8.2	6.3	5.8
28	5.5	6.5	8.3	10.2	12.0	13.9	15.7	17.6	19.1	20.7	23.3	24.6	25.6	25.7	25.0	23.8	21.9	19.0	15.9	13.9	10.7	8.0	6.2	5.8
29	5.5	6.6	—	—	12.2	14.1	15.8	17.7	19.1	20.8	23.5	24.7	25.7	25.7	24.9	23.7	21.8	18.8	15.7	13.7	10.4	7.8	6.1	5.7
30	5.5	6.6	—	—	12.3	14.2	15.9	17.8	19.2	21.0	23.6	24.7	25.8	25.7	24.8	23.6	21.7	18.6	15.6	13.6	10.2	7.7	6.1	5.7
31	5.6	6.7	—	—	12.4	14.3	—	—	19.3	21.1	—	—	25.8	25.7	24.7	23.5	—	—	15.4	13.4	—	—	6.0	5.7

2025年10月更新

始良伊佐地区生コンクリート協同組合

※用いた観測データ (2015.10.1~2025.9.30)

構造体強度補正值₂₈S₉₁の適用期間(牧之原)

始良伊佐地区生コンクリート協同組合
加治木支部

セメントの種類	コンクリートの打込から28日までの期間の 予想平均気温の範囲(°C)		日平均気温の平年値が 25°Cを超える期間(暑中期間)
早強ポルトランドセメント	5°C以上	0°C以上 5°C未満	7月21日～8月27日
	1月1日～7月20日 8月28日～12月31日	—	
普通ポルトランドセメント	8°C以上	0°C以上 8°C未満	
	2月11日～7月20日 8月28日～11月28日	1月1日～2月10日 11月29日～12月31日	
高炉セメントB種	13°C以上	0°C以上13°C未満	
	3月21日～7月20日 8月28日～11月2日	1月1日～3月20日 11月3日～12月31日	
構造体強度補正值 ₂₈ S ₉₁ (N/mm ²)	3	6	6

気象庁の観測データ（観測期間2015年10月1日～2025年9月30日・観測地点：牧之原）より算出